

Nr. Crt	Denumire Spuma	Densitate		Duritate		Elasticitate		Factor Comfort		Alungire la Rupere		Rezistența la traciune		Rezistența la comprimare		Ignifugare		RECOMANDARI DE UTILIZARE
		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		
		ISO 845		ISO 2439		ISO 8307		ISO 2439		ISO 1798		ISO 1798		ISO 1856		BS5852-Crib5		
		Unitate de masura		[kg/m³]		[N]		[%]		IFD [65/25]%		[%]		[kPa]		[%]		
Frecventa de testare		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		
1	BIO- ALL65100	65	(-/ + 5)%	100	(-/ + 10)%	60	Min	3.1	Min	100	Min	70	Min	5	Max	-	-	Stratul superior din saltelele cu burete sau arcuri cu duritate medie
2	BIO- ASD25100	25	(-/ + 5)%	100	(-/ + 10)%	40	Min	2.3	Min	120	Min	80	Min	7	Max	-	-	In tapiterie componenta pentru perna sezut cu o duritate medie, saltele din burete cu duritate medie
3	BIO- ASD28150	28	(-/ + 5)%	150	(-/ + 10)%	40	Min	2.4	Min	120	Min	90	Min	6	Max	-	-	In tapiterie pentru constructia pernei de sezut cu o duritate ridicata , in saltele din burete cu duritate ridicata