

Nr. Crt	Denumire Spuma	Densitate		Duritate		Elasticitate		Factor Comfort		Alungire la Rupere		Rezistența la traciune		Rezistența la comprimare		Ignifugare		RECOMANDARI DE UTILIZARE
		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		
Standard	ISO 845		ISO 2439		ISO 8307		ISO 2439		ISO 1798		ISO 1798		ISO 1856		BS5852-Crib5			
Unitate de masura	[kg/m³]		[N]		[%]		IFD [65/25]%		[%]		[kPa]		[%]		[g]			
Frecventa de testare	Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot			
1	AVE5060	50	(-/+ 5)%	60	(-/+ 10)%	15	Max	3	Min	100	Min	65	Min	6	Max	–	In tapiterie stratul superior pentru constructia pernei de sezut cu o duritate medie, stratul superior din saltele cu duritate medie	
2	ALL65100	65	(-/+ 5)%	100	(-/+ 10)%	60	Min	3.1	Min	100	Min	70	Min	5	Max	–	Stratul superior din saltelele cu burete sau arcuri cu duritate medie	