

Nr. Crt	Denumire Spuma	Densitate		Duritate		Elasticitate		Factor Confort		Alungire la Rupere		Rezistenta la tractiune		Rezistenta la comprimare		Ignifugare	Toleranta	RECOMANDARI DE UTILIZARE		
		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta		Toleranta						
		ISO 845		ISO 2439		ISO 8307		ISO 2439		ISO 1798		ISO 1798		ISO 1856					BS5852-Crib5	
		Unitate de masura		[kg/m ³]		[N]		[%]		IFD [65/25]%		[%]		[kPa]					[%]	
Frecventa de testare		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot		Fiecare lot				
1	AHR2560	25	(-/ + 5)%	60	(-/ + 10)%	50	Min	2.5	Min	120	Min	70	Min	7	Max	-		In tapiterie pentru constructia pernei de spatar, stratul superior pentru constructia pernei de sezut cu o duritate medie		
2	AHR30120	30	(-/ + 5)%	120	(-/ + 10)%	55	Min	2.5	Min	120	Min	90	Min	6	Max	-		In tapiterie pentru constructia integrala a pernei de sezut cu o duritate medie		
3	AHR35120	35	(-/ + 5)%	120	(-/ + 10)%	55	Min	2.5	Min	120	Min	100	Min	6	Max	-		In tapiterie pentru constructia integrala a pernei de sezut cu o duritate medie , in saltele cu duritate medie		
4	AHR35150	35	(-/ + 5)%	150	(-/ + 10)%	55	Min	2.5	Min	120	Min	100	Min	6	Max	-		In tapiterie pentru constructia integrala a pernei de sezut cu o duritate ridicata , in saltele cu duritate ridicata		
5	AHR40140	40	(-/ + 5)%	140	(-/ + 10)%	55	Min	2.5	Min	120	Min	100	Min	5	Max	-		In tapiterie pentru constructia integrala a pernei de sezut cu o duritate ridicata , in saltele cu duritate ridicata		