

SPECIFICATII TEHNICE SPUME POLIURETANICE STANDARD

Nr. Crt	Denumire Spuma	Densitate	Toleranta	Duritate	Toleranta	Elasticitate	Toleranta	Factor de Confort	Toleranta	Alungire la Rupere	Toleranta	Rezistenta la tractiune	Toleranta	Rezistenta la comprimare	Toleranta	RECOMANDARI DE UTILIZARE								
																	Standard	ISO 845	ISO 2439	ISO 8307	ISO 2439	ISO 1798	ISO 1798	ISO 1856
																	Unitate de masura	[kg/m ³]	[N]	[%]	IFD[65/25]%	[%]	[kPa]	[%]
																	Frecventa de testare	Fiecare lot	Fiecare lot	Fiecare lot	Fiecare lot	Fiecare lot	Fiecare lot	Fiecare lot
1	ALD20120	20	(-/+ 5)%	120	(-/+ 10)%	40	Min	2.2	Min	120	Min	80	Min	7	Max	In tapiterie pentru capitonarea partilor laterale, perne, tetiere, fulgi din burete								
2	ASS2340	23	(-/+ 5)%	40	(-/+ 10)%	40	Min	2.3	Min	120	Min	80	Min	7	Max	In tapiterie componenta pentru perna spatar, tetiere, perne ornamentale								
3	ASD25100	25	(-/+ 5)%	100	(-/+ 10)%	45	Min	2.3	Min	120	Min	80	Min	7	Max	In tapiterie componenta pentru perna sezut cu o duritate medie, saltele din burete cu duritate medie								
4	ASD25120	25	(-/+ 5)%	120	(-/+ 10)%	45	Min	2.3	Min	120	Min	80	Min	6	Max	In tapiterie componenta pentru perna sezut cu o duritate medie, saltele din burete cu duritate medie								
5	ASD25150	25	(-/+ 5)%	150	(-/+ 10)%	45	Min	2.3	Min	120	Min	80	Min	6	Max	In tapiterie componenta pentru perna sezut cu o duritate ridicata , componenta in saltele din burete cu duritate ridicata								
6	AHD25230	25	(-/+ 5)%	230	(-/+ 10)%	45	Min	2.3	Min	120	Min	80	Min	6	Max	In tapiterie componenta pentru perna sezut cu o duritate ridicata, suport de sustinere								
7	ASD28150	28	(-/+ 5)%	150	(-/+ 10)%	45	Min	2.4	Min	120	Min	90	Min	6	Max	In tapiterie pentru constructia pernei de sezut cu o duritate ridicata , in saltele din burete cu duritate ridicata								
8	ASD30150	30	(-/+ 5)%	150	(-/+ 10)%	45	Min	2.4	Min	120	Min	90	Min	5	Max	In tapiterie pentru constructia pernei de sezut cu o duritate ridicata , in saltele din burete cu duritate ridicata								
9	AS30120	30	(-/+ 5)%	120	(-/+ 10)%	45	Min	2.4	Min	120	Min	90	Min	5	Max	In tapiterie pentru constructia pernei de sezut cu o duritate medie , in saltele din burete cu duritate medie								
10	ASD35150	35	(-/+ 5)%	150	(-/+ 10)%	50	Min	2.4	Min	120	Min	90	Min	5	Max	In tapiterie pentru constructia pernei de sezut cu o duritate ridicata , in saltele din burete cu duritate ridicata, casetoane pentru saltelele cu arcuri								